



## Produktdatenblatt Lafarge Gipsplatten LaLegra

erstellt von PME/BN

Stand: 8. Oktober 2009

Technische Daten	
Beschreibung	bandgefertigte Gipsplatte, Typ A nach DIN EN 520:2005-03 und Typ GKB DIN 18180:2007-01 für Wand- und Deckenbekleidungen sowie -beplankungen im Innenbereich
Baustoffklasse	A2-s1, d0 nach DIN EN 520; A2 nicht brennbar nach DIN 4102-4
Standardbreite	625 mm
Standardlänge	2000 mm Sonderlängen möglich
Plattendicke (Nenndicke)	25 mm
Toleranzen nach DIN EN 520	Breite + 0 mm / - 4 mm Länge + 0 mm / - 5 mm Dicke ± 1,0 mm
Kantenform	längs HRAK, quer SK
Rohdichte   Flächengewicht m <sup>2</sup>	≥ 680 kg/m <sup>3</sup>   ≥ 17,0 kg / m <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit	quer zur Kartofaser ≥ 1,2 N / mm <sup>2</sup> längs zur Kartofaser ≥ 3,0 N / mm <sup>2</sup>
Biegebruchlast nach DIN EN 520 / DIN 18180 in Querrichtung in Längsrichtung	≥ 420 N ≥ 1075 N
Druckfestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene	≥ 4,70 N / mm <sup>2</sup>
Oberflächenhärte (Brinell)	10 – 18 N / mm <sup>2</sup>
maximale Anwendungstemperatur	45 °C
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>R</sub> nach DIN EN 12524	0,25 W / (m·K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ nach DIN EN 12524	10 [-]
Feuchtigkeitsgehalt bei 20 °C	ca. 0,6 - 1,0 Massen - %
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient (50 - 60 % rel. Feuchte)	1,3 · 10 <sup>-5</sup> 1/K
feuchtespezifische Längenausdehnung bei 20°C	0,35 mm/m von 65% auf 95% rel. Luftfeuchte
Gefahrstoffinhalte	keine – gem. Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Richtlinie 67/548 EWG
Abfallschlüssel nach EAK	17 08 02 Bau- und Abbruchabfälle – Baustoffe auf Gipsbasis
Beschriftung / Kennzeichnung	nach DIN EN 520 und DIN 18180 mit CE-Kennzeichnung
Verarbeitung	in Innenräumen, Temperaturbereich: +10 °C bis +40 °C; Luftfeuchte: 30% bis 80% r.F. Verarbeitung nach Lafarge Gips Richtlinien, Verspachtelung mit Lafarge Gips Spachtelmassen LaFillfresh bzw. LaFillfresh B

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Information über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

