



Produktdatenblatt Lafarge Gipsplatten LaPANEEL GKB

erstellt von PME/LH

Stand: 30. August 2007

| Technische Daten | |
|---|---|
| Beschreibung | Verbundplatte nach DIN EN 14190 aus bandgefertigten Gipsplatten, Typ A nach DIN EN 520:2005-03 und Typ GKB DIN 18180:2007-01 speziell für Wand- und Deckenbekleidungen sowie -beplankungen im Dachgeschoßausbau |
| Baustoffklasse | A2-s1, d0 nach DIN EN 14190; A2 nicht brennbar nach DIN 4102-4 |
| Standardbreite | 600 mm |
| Standardlänge | 2000; 2600 mm, Sonderlängen möglich |
| Plattendicke (Nennstärke) | 9,5 mm |
| Toleranzen nach DIN EN 520 | Breite + 0 mm / - 4 mm Länge + 0 mm / - 5 mm Dicke ± 0,5 mm |
| Kantenform | längs HRK mit Falzkante quer SK |
| Rohdichte Flächengewicht m ² | ca. 800 kg/m ³ ca. 16,0 kg / m ² |
| Biegezugfestigkeit | quer zur Kartondecke ≥ 1,5 N / mm ² längs zur Kartondecke ≥ 3,8 N / mm ² |
| Biegebruchlast nach DIN EN 520 / DIN 18180 | in Querrichtung ≥ 336 N in Längsrichtung ≥ 860 N |
| Druckfestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene | ≥ 4,70 N / mm ² |
| Oberflächenhärte (Brinell) | 10 – 18 N / mm ² |
| maximale Anwendungstemperatur | 45 °C |
| Wärmeleitfähigkeit λ _R nach DIN EN 12524 | 0,25 W / (m·K) |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ nach DIN EN 12524 | 10 [-] |
| Feuchtigkeitsgehalt bei 20 °C | ca. 0,6 - 1,0 Massen - % |
| Thermischer Längenausdehnungskoeffizient (50 - 60 % rel. Feuchte) | 1,3 · 10 ⁻⁵ 1/K |
| feuchtespezifische Längenausdehnung bei 20°C | 0,35 mm/m von 65% auf 95% rel. Luftfeuchte |
| Gefahrstoffinhalte | keine – gem. Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Richtlinie 67/548 EWG |
| Abfallschlüssel nach EAKV | 17 01 04 Baustoffe auf Gipsbasis, Bau- und Abbruchabfälle |
| Beschriftung / Kennzeichnung | nach DIN EN 520 und DIN 18180 mit CE-Kennzeichnung |
| Verarbeitung | in Innenräumen, Temperaturbereich: +10°C bis +40°C; Luftfeuchte: 30% bis 80% r.F. Verarbeitung nach Lafarge Gips Richtlinien, Verspachtelung mit Lafarge Gips Spachtelmassen LaFillfresh bzw. LaFillfresh B |

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Information über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

